

Leistungserklärung

05-EU-BauPVO2013/16

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Kationische Bitumenemulsion – C67B3

- 2) Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:

C67B3-REP

- 3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Für das Verfahren Anspritzen und Abstreuen

- 4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**AS Asphaltstraßensanierung GmbH
Gerstenkamp 3
D-27299 Langwedel, Deutschland
Tel. +49423293290
Fax: +494232932939
Email: info@asphalt.de**

- 5) Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

entfällt

- 6) System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung:

System 2+

- 7) Da dies die Leistungserklärung ist, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 2516 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

8) Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brechverhalten: Brechwert (Forshammer Füller)	70 bis 155 (Klasse 3)	EN 13808, Tabelle 2 EN 13075-1
Bindemittelgehalt	65 % bis 69 % (m/m) (Klasse 8)	EN 13808, Tabelle 2 EN 1428
Ausflußzeit 4 mm bei 40 °C	5 s bis 70 s (Klasse 5)	EN 13808, Tabelle 2 EN 12846-1
Siebrückstand 0,5 mm Sieb	≤ 0,5 % (m/m) (Klasse 4)	EN 13808, Tabelle 2 EN 1429
Siebrückstand nach 7 Tagen 0,5 mm Sieb	≤ 0,5 % (m/m) (Klasse 4)	EN 13808, Tabelle 2 EN 1429
Haftung mit Referenzgesteinskörnung	≥ 75 (Klasse 2)	EN 13808, Tabelle 2 EN 13614
Konsistenz bei mittlerer Gebrauchstemperatur Penetration bei 25 °C	≤ (220 x 0,1) mm (Klasse 5)	EN 13808, 5.3.2: Bitumenphase EN 13808, Tabelle 4 EN 1426
Konsistenz bei erhöhter Gebrauchstemperatur Erweichungspunkt	≥ 35 °C (Klasse 8)	EN 13808, 5.3.2: Bitumenphase EN 13808, Tabelle 4 EN 1427
Dauerhaftigkeit Phase 1 Konsistenz bei mittlerer Gebrauchstemperatur Penetration bei 25 °C	≤ (220 x 0,1) mm (Klasse 5)	EN 13808, 5.3.3.1 EN 13074-1 und EN 13074-2 EN 13808, Tabelle 4 EN 1426
Dauerhaftigkeit Phase 2 Konsistenz bei mittlerer Gebrauchstemperatur Penetration bei 25 °C	NPD	EN 13808, 5.3.3.2 EN 13074-1 und EN 13074-2 EN 14769 EN 13808, Tabelle 4 EN 1426
Dauerhaftigkeit Phase 1 Konsistenz bei erhöhter Gebrauchstemperatur Erweichungspunkt	≥ 35 °C (Klasse 8)	EN 13808, 5.3.3.1 EN 13074-1 und EN 13074-2 EN 13808, Tabelle 4 EN 1427
Dauerhaftigkeit Phase 2 Konsistenz bei erhöhter Gebrauchstemperatur Erweichungspunkt	NPD	EN 13808, 5.3.3.2 EN 13074-1 und EN 13074-2 EN 14769 EN 13808, Tabelle 4 EN 1427

8) Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Gefährliche Stoffe, die gesetzlichen Bestimmungen unterliegen	NPD	EN 13808, 5.5

9) Die Leistung des Produktes gemäß der Nummer 1) entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8). Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4).

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Dipl.-Chem. Wolfgang Pesch / Laborleiter)

Langwedel, 27.09.2018

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)



2516

**AS Asphaltstraßensanierung GmbH, Gerstenkamp 3, D-27299 Langwedel,
Deutschland**

16

05-EU-BauPVO2013/16

EN 13808:2013

Kationische Bitumenemulsion - C67B3

Für das Verfahren Anspritzen und Abstreuen

EMULSION

- Brechverhalten, EN 13075-1 70 bis 155 (Klasse 3)
- Bindemittelgehalt, EN 1428 65 % bis 69 % (m/m) (Klasse 8)
- Ausflußzeit 2 mm bei 40 °C, EN 12846-1 5 s bis 70 s (Klasse 5)
- Siebrückstand 0,5 mm Sieb, EN 1429 ≤ 0,5 % (m/m) (Klasse 4)
- Siebrückstand nach 7 Tagen 0,5 mm Sieb, EN 1429 ≤ 0,5 % (m/m) (Klasse 4)
- Haftung mit Referenzgesteinskörnung, EN 13614 ≥ 75 (Klasse 2)

RÜCKGEWONNENES BINDEMITTEL (EN 13074-1)

- Konsistenz bei mittlerer Gebrauchstemperatur ≤ (220 x 0,1) mm (Klasse 5)
Penetration bei 25 °C, EN 1426
- Konsistenz bei erhöhter Gebrauchstemperatur ≥ 35 °C (Klasse 8)
EN 1427

DAUERHAFTIGKEIT -PHASE 1- STABILISIERTES BINDEMITTEL

- Konsistenz bei mittlerer Gebrauchstemperatur ≤ (220 x 0,1) mm (Klasse 5)
Penetration bei 25 °C, EN 1426
- Konsistenz bei erhöhter Gebrauchstemperatur ≥ 35 °C (Klasse 8)
EN 1427

DAUERHAFTIGKEIT - PHASE 2- STABILISIERTES UND GEALTERTES BINDEMITTEL

- Konsistenz bei mittlerer Gebrauchstemperatur NPD
- Konsistenz bei erhöhter Gebrauchstemperatur NPD

- Gefährliche Stoffe NPD