

Prüfbericht

Prüfstelle: AS Asphaltstraßensanierung GmbH, Labor
Prüfbericht Nr.: 1901012
Prüfbericht Datum: 18.01.2019
Mischgutart/Bezeichnung: Reparaturasphalt / AS Combimac-Plus 0/4
Herkunft des Mischgutes: AS Asphaltstraßensanierung GmbH
Datum der Probenahme: 07.01.2019
Ort der Probenahme: Spelle
Probeneingang: 07.01.2019
Probennummer: 1901012

Mischguteigenschaften:	Prüfergebnis
Gesamtbindemittelgehalt (DIN EN 1428, TP-Asphalt-Stb, Teil 1)	Masse - % 7,3
Erweichungspunkt RuK (DIN EN 1427)	° C 45,8
Penetration bei 25 °C (DIN EN 1426)	in mm 101
Raumdichte (TP-Asphalt-Stb, Teil 6)	g/cm ³ 2,110
Rohdichte (TP-Asphalt-Stb, Teil 5)	g/cm ³ 2,442
Hohlraumgehalt (ber.) (TP-Asphalt-Stb, Teil 8)	Vol.-% 9,8
Marshall-Stabilität bei 25 °C (TP-Asphalt-StB, Teil 34)	kN 3,3
Schüttelabrieb (TP-Asphalt-StB, Teil 93)	% 16,2
Kornverlust (TP-Asphalt-StB, Teil 17)	% 49

Mineralstoffgemisch (TP -Asphalt- Stb, Teil 2)

Grauwacke, Hartsteinwerk Unterberg, KEMNA BAU

Kornklassen mm	Rückst. Masse - %	Durchg. Masse - %	Anteile	Masse - %
11,2 - 16,0			Korn > 11,2 mm	
8,0 - 11,2			Korn > 8,0 mm	
5,6 - 8,0				4,6
2,0 - 5,6			Korn > 2 mm	52,8
1,0 - 2,0				22,7
0,25 - 1,0				13,7
0,125 - 0,25			Sand 0,063 - 2mm	1,2
0,063 - 0,125			Korn < 0,125 mm	0,4
< 0,063			Füller	4,6

Südfelde 1
 43480 Spelle
 Tel. (0 59 77) 93 83-0
 Fax 93 83-29

ASPHALTSTRASSENSANIEGUNG GMBH

Unterschrift + Stempel

Spelle, 18.01.2019

Ort der Prüfung, Datum

Prüfbericht

Prüfstelle: AS Asphaltstraßensanierung GmbH, Labor
Prüfbericht Nr.: 1901012
Prüfbericht Datum: 18.01.2019
Mischgutart/Bezeichnung: Reparaturspalt / AS Combimac-Plus 0/4
Herkunft des Mischgutes: AS Asphaltstraßensanierung GmbH
Datum der Probenahme: 07.01.2019
Ort der Probenahme: Spelle
Probeneingang: 07.01.2019
Probennummer: 1901012

Bindemittleigenschaften:			Prüfergebnis
Bindemittel	(DIN EN 12591)		160/220
Haftverhalten	(DIN EN 13614)	%	90
Brechverhalten	(DIN EN 13075-2)	g	114

*Südfelde 1
48480 Spelle
Tel. (0 59 77) 93 83-0
Fax 93 83-29*



ASPHALTSTRASSENSANIERUNG GMBH

Unterschrift + Stempel

Spelle, 18.01.2019

Ort der Prüfung, Datum