


	Fachgebiet							
	A	B3	C	D	F	G	H	I
Anwendungsbereich	ZTV E-StB	ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB	ZTV Fug-StB	ZTV Sub-StB, ZTV Pflaster-StB, ZTV Beton-StB, ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB, ZTV BEB-StB	Zentrale im Bauwesen z.B. Asphalt, Dünn- beton, Estrich, Mörtel, Klebstoffe, Putze, Gips, Anstriche, Verputz	Asphalt	Fugenstählen mit Nennmaßstä- ben, Nennmaßstä- ben, Nennmaßstä- ben	Stahlgitter ohne Stahlgitter sowie Stahlgitter für den Erdbau
0 Bauwerksprüfungen				D0				
1 Eignungsprüfungen	A1		C1				H1	I1
2 Festigkeitsprüfungen			C2		F2			I2
3 Materialprüfungen	A5	B0	C3	D5	F3	G3	H3	I3
4 Schadensuntersuchungen	A4	B4	C4	D4	F4	G4	H4	I4



**IFTA**  
Ingenieurgesellschaft für  
Technische Analytik mbH

IFTA GmbH • Lüscherhofstraße 71-73 • D-45356 Essen

AS Asphaltstraßensanierung GmbH  
Gerstenkamp 3  
27299 Langwedel

Nach RAP Stra und § 25 LAbfG  
anerkanntes Prüfinstitut für  
Bitumen • Gesteinskörnungen • Asphalt • Boden  
RC-Baustoffe • Industrielle Nebenprodukte  
Durch das DIBt notifizierte PÜZ-Stelle  
nach BauPG und LaBO

**bup**



Mitglied im Bundesverband unabhängiger  
Institute für bautechnischer Prüfungen e.V.  
Gesellschafter der bupZert GmbH

Beratender Gesellschafter:  
Prof. Dr.-Ing. Martin Radenberg

9. Juni 2021

## PRÜFZEUGNIS

**IFTA-Projekt-Nr.:** 2106119

**Produktbezeichnung:** Bitumenemulsion C67B3-OB

**Auftrag:** Erstprüfung gemäß TL BE-StB 15

**Auftraggeber:** AS Asphaltstraßensanierung GmbH


**Bezug:** Auftrag vom 1. Juni 2021

**Probeneingang:** 1. Juni 2021

**Sachbearbeiter:** B. Buscham / M. Gehrke

**Hinweise:** Dieses Prüfzeugnis besteht aus insgesamt 3 Seiten und darf ohne schriftliche Genehmigung der IFTA GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Rückstellprobenlagerung mindestens vier Wochen nach Probeneingang.

- Anschrift: Lüscherhofstr. 71-73, D-45356 Essen • Telefon: 0201 83621-0 • Telefax: 0201 83621-10 • E-Mail: mail@ifta-gmbh.de • Internet: www.ifta-gmbh.de
- Geschäftsführende Gesellschafter: Heinz-Peter Louis  
Dr.-Ing. Michael Gehrke  
Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Louis
- Prüfstellenleiter: Dipl.-Ing. Björn Buscham
- Prokurist, Leiter Ü-Z-Stelle: Dipl.-Chem.-Ing. Peter Jansen
- Bankverbindungen:  
National-Bank AG IBAN: DE38 3602 0030 0000 1408 80 BIC: NBAGDE3E  
Sparkasse Essen IBAN: DE50 3605 0105 0001 8097 89 BIC: SPESDE33EXXX  
Amtsgericht Essen HRB 7602



### **Aufgabenstellung**

Die TL BE-StB 15 stellen das nationale Anwendungsdokument zur DIN EN 13808:2013 dar und legen die Anforderungen an die Gebrauchseigenschaften kationischer Bitumenemulsionen fest.

Um die Übereinstimmung mit den TL BE-StB 15 nachzuweisen, muss jedes Produkt einer Erstprüfung unterzogen werden.

Die IFTA GmbH wurde von der AS Asphaltstraßensanierung GmbH am 1. Juni 2021 beauftragt, eine solche Erstprüfung an einer Bitumenemulsion C67B3-OB durchzuführen.

### **Untersuchungsproben**

Die Untersuchungsproben wurden vom Auftraggeber am 1. Juni 2021 angeliefert.

### **Prüfungen**

Die Untersuchungsergebnisse der für eine Bitumenemulsion C67B3-OB erforderlichen Merkmale sind auf nachfolgender Seite aufgelistet.

### **Beurteilung**

Sämtliche zu überprüfenden Merkmale entsprechen den Anforderungen einer Bitumenemulsion C67B3-OB gemäß den TL BE-StB 15.


### **Bemerkung**

Diese Erstprüfung hat eine Geltungsdauer von maximal fünf Jahren und verliert ihre Gültigkeit, wenn Änderungen in den Ausgangsstoffen oder im Produktionsprozess eintreten, die signifikanten Einfluss auf eine oder mehrere Gebrauchseigenschaften haben.

**IFTA GmbH**

B. Buscham

M. Gehrke



**Prüfprogramm C67B3-OB gemäß TL BE-StB 15**

<b>Merkmal</b>	<b>Anfor- derung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prüfung nach</b>	
<b>Bestimmung an der Bitumenemulsion</b>				
Brechverhalten	[-]	70 bis 155	111	DIN EN 13075-1
Bindemittelgehalt	[M.-%]	65 bis 69	67,6	DIN EN 1428
Ausflusszeit, 4 mm bei 40 °C	[s]	5 bis 70	23	DIN EN 12846
Siebrückstand 0,5 mm Sieb	[M.-%]	≤ 0,5	0,1	DIN EN 1429
Siebrückstand 0,5 mm Sieb nach 7 Tagen	[M.-%]	≤ 0,5	0,2	DIN EN 1429
Haftverhalten	[%]	≥ 75	75	DIN EN 13614
<b>Bestimmung am rückgewonnenen Bindemittel (DIN EN 13074-1)</b>				
Nadelpenetration bei 25 °C	[0,1 mm]	≤ 220	194	DIN EN 1426
Erweichungspunkt Ring und Kugel	[°C]	≥ 35	43,6	DIN EN 1427
<b>Bindemittelstabilisierung (DIN EN 13074-2)</b>				
Nadelpenetration bei 25 °C	[0,1 mm]	ist anzu- geben	181	DIN EN 1426
Erweichungspunkt Ring und Kugel	[°C]	ist anzu- geben	44,8	DIN EN 1427